

Deck Bond

KENT Deck Bond ist eine 1K-Klebeversiegelung. Das Produkt wurde speziell für die Verklebung von Teak und Flexi-Teak auf Eisen, Aluminium, GFK und anderen Deckmaterialien entwickelt.



Eigenschaften & Vorteile

- Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, hohe UV- und Alterungsbeständigkeit – hochwertiges Marineprodukt
- Bleibt bei niedrigen und hohen Temperaturen flexibel – geräusch- und vibrationsdämmend
- Lange offene Zeit und Lieferung im praktischen Eimer – Ideal für die Bearbeitung von größeren Flächen



No. 0987

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86985	Deck Bond	DB-5	5 kg Eimer

Anwendungsbereiche

Speziell entwickelt für die Verklebung von größeren Teak- oder Flexi-Teak Flächen auf Eisen, Aluminium, GFK und anderen Deckmaterialien, hohe Kohäsionsfestigkeit, dauerhaft elastisch und gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit.

Weitere Anwendungen sind die Verklebung von Bodenbelägen, Papier, Gewebe, Pappe, Jute, Kork und Filz. Nicht geeignet für Weich-PVC, Vinyl, flexible Kunststoffe, PP, PE oder Polystyrene.

Gebrauchsanweisung

1. Um die langfristige Haftung von Deck Bond zu gewährleisten ist es sehr wichtig, alle alten Dichtmassen und andere Materialreste vollständig zu entfernen. Metalloberflächen sollten frei von Oxidation sein und mit einem Korrosionsschutz behandelt werden. Bei hoher thermischer oder physikalischer Belastung kann die Anwendung von Primer DC notwendig sein. Vor der Anwendung wird eine Prüfung der Oberflächenverträglichkeit empfohlen.
2. Während der Anwendung muss das Deck vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt sein. Die Temperatur sollte zwischen +5° C und +35° C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 75 % liegen.
3. Die Oberflächen mit KENT Acrysol oder Soft Surface Cleaner reinigen und vor der Weiterbearbeitung komplett trocknen lassen.
4. Schneiden Sie den Aluminiumbeutel auf. Tragen Sie Deck Bond mit einer Keller und einem Spachtel auf, um eine gleichmäßige Schichtstärke von mind. 2 mm zu erreichen.
5. Innerhalb von 30 min nach dem Auftragen, jedoch auf jeden Fall vor Hautbildung die Holzplatten oder die Flexi-Teak Paneelen verlegen.
6. Nach vollständiger Aushärtung (48 – 72 Stunden) die Fugen mit Deck Caulk wasserdicht versiegeln.



Technische Informationen

Allgemeine Information

Konsistenz:	Glatte Paste
Basis:	MS Polymer
Farbe:	schwarz
Lagerfähigkeit:	9 Monate
Zolltarifcode:	3214 90 00
VOC:	19 g/l

Aushärtungsmechanismus:	feuchtigkeitshärtend	Zugfestigkeit (100%):	1,2 MPa (DIN 53504)
Dichte:	1,56 g/ml	Zugfestigkeit (bei Bruch):	2,0 MPa (DIN 53504)
Hautbildungszeit:	40 min (20° C/50%RL)	Bruchdehnung:	240 %
Aushärtung in 24 Std.:	2-3 mm (20° C/50%RL)	Weiterreißfestigkeit:	9 N/mm (ASTM D 624-73)
Shore A:	40	Lagerung:	An einem trockenen Ort bei
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C		Temperaturen zwischen
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C		+5° C und +25° C lagern
		Zulassungen:	EG-Baumusterprüfbescheinigung
			Bodenbeläge, benannte Stelle 0987 -
			Marine Equipment Directive 2014/90/EU



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.